

www.soceram.ro

Fisa Tehnica BCA01/2013

Data emiterii: 07.08.2018

Ed.1/rev.3/12.12.2019

BCA

Sistem de atestare 2+

Pagina: 1 din 2



Aprobat Director Adjunct
Gheorghe Muraru



PRODUS: Elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat:

1.CARACTERISTICILE PRODUSULUI *

Caracteristici esențiale:		Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Dimensiuni și toleranțe dimensionale			
• dimensiuni (mm): lungime lățime înălțime		650;620;600 240;250 50;75;100;120;150;200;300;350	
• toleranțe dimensionale (mm): lungime lățime înălțime		±3 ±2 ±2	
• clasa de toleranță		TLMA	
Planeitate fețe de așezare (mm)		≤ 1	
Paralelism fețe de așezare (mm)		≤ 1	
Configurație: conform grupelor definite în EN 1996-1-1		Grupa 1	
Rezistență medie la compresiune (N/mm ²) (⊥ pe fața de așezare, prismă decupată)		Min 2,7	
Stabilitate dimensională [mm/m]		0.34	
Aderență	Rezistență inițială la forfecare (N/mm ²)	0.297	SR EN 771-4 +A1: 2015
	Rezistență aderenței la încovoiere(N/mm ²)	NPD	
Reacție la foc		Euroclasa A1	
Absorbția de apă (g/m ² S ^{0,5}): la 10 minute la 30 minute la 90 minute		166,0 142,0 121,6	
Permeabilitate la vaporii de apă		μ=5/10	
Izolare acustică împotriva zgomotului aerian			
• Densitate aparentă medie în stare uscată (kg/m ³)		400±30	
• Densitate absolută în stare uscată		710 ±20	
Conductivitate termică (W/mk)	P50%	0.12	
	P90%		
Rezistență la îngheț dezgheț (%)	pierdere de masă	2,35	
	pierdere de rezistență	3,90	
Substanțe periculoase		NPD	

2. INFORMATII PRIVIND PRODUSUL

Blocurile de zidarie din beton cellular autoclavizat se pot utiliza la executia zidurilor interioare si exterioare la cladiri de locuit, agroindustriale si social culturale in baza prevederilor stabilite de proiectantul lucrarii. Elementele din beton cellular autoclavizat pot fi folosite in toate zonele

climaterice ale tarii, cu respectarea conditiilor privind umiditatea relativa a aerului si a temperaturilor interioare indicate in standardele in vigoare. Elementele pot fi folosite fara masuri speciale de protectie, in incaperi cu umiditate relativa a aerului mai mica sau egala cu 60% in medii neagresive sau slab agresive. Zidariile din beton celular autoclavizat pot fi amplasate in zone seismice cu respectarea normativelor de proiectare in vigoare.

Lucrarilor de constructii, in cazul folosirii BCA-ului se recomanda ca acesta sa fie ferit de umezeala prin tencuire, montarea lui efectuandu-se numai dupa hidroizolarea soclului si la temperaturi exterioare de minim 3° C.

Se recomanda ca grosimea zidului din BCA sa fie de minim 240 mm in zona alpina si nordica a tarii, respectiv de minimum 200 mm in zona de ses si cea sudica a tarii. Beton celular autoclavizat nu este folosit pentru zidarie aparenta. Prin utilizarea BCA-ului in constructii, se asigura: rezistenta si stabilitate constructiei, siguranta in exploatare, diminuarea pana la disparitie a riscului de incendii, buna izolare fonica si termica a cladirii, acest lucru determinand o economie de energie.

3. INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI TRANSPORT, TERMEN GARANTIE, DURATA DE VIATA*

BCA se manipuleaza la incarcare-descarcare in mijloace de transport cu motostivuitoare electrostivuitoare sau macarale. Se transporta infoliat sau cu acceptul utilizatorului in mijloace de transport acoperite. Se manipuleaza cu echipament de protectie adevarat. Transportul se realizeaza pe un singur nivel, ancorand produsul, fara a pune in pericol siguranta celorlanti participanti in trafic. Transportatorul raspunde de deteriorarile BCA cauzate in timpul transportului. In caz de inghitire fragmente de BCA sau ranire, se prezinta la medic. In cazul depasirii termenului de 3 luni si depozitarea s-a facut in conditii improprii (folie deteriorata, umiditate ridicata, temperatura scazuta, etc) si are loc fenomenul de exfoliere, este necesar re-evaluarea caracteristicilor tehnico-calitative ale produsului. La alegerea finisajelor interioare si exterioare se tine seama de umiditatea relativa a aerului din incaperea respectiva precum si de mediul exterior; recomandam la interior finisaje permeabile la vaporii iar la exterior impermeabile la apa dar permeabile la vaporii. Durata medie de utilizare pentru produsele de b.c.a. este de 100 de ani.

Prezenta fisa tehnica inlocuieste toate versiunile anterioare.

* capitole in care s-au operat modificarile fata de editia precedenta

RSMI
Ing.Ion Constantinescu

