




SC . BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA
PUNCT DE LUCRU SIGHISOARA

FISA PRODUS TIP - TERMOBLOC T12

SR EN 771 – 1 + A1 : 2015



Descriere produs :	Element de zidarie din argila arsa, cu goluri verticale, tip P, clasa I.
Domeniu de utilizare :	Realizarea constructiilor, deoarece pe intregul lor ciclu de viata nu reprezinta o amenintare pentru igiena , sanatatea si siguranta atat a lucratorilor cat si a ocupantilor lor si ca nu exercita un impact exagerat asupra calitatii mediului .
Utilizare preconizata :	Realizarea peretilor de zidarie despartitori , protejati . Nu sunt destinate utilizarii cu mortar subtire .
Utilizare specifica :	Pentru realizarea zidariilor protejate , nestructurale .

Sistemul de evaluare si verificare
a performantei :

2+

Dimensiuni(mm) :

-L / l / h

480 x 120 x 188

Set de identificare :

A

Rezistenta la compresiune , N/mm² (⊥ pe fata de asezare) :

11

Densitate aparenta , kg/m³ :

790

Tolerante , % :

D1

Clasa de toleranta :

T1

Clasa de domeniu :

R1

Planeitate fete de asezare, mm max. :

NPD

Paralelism fete de asezare, mm max. :

NPD

Densitatea neta uscata :

NPD

Categoria de toleranta :

NPD

Grupa de unitate :

G2

Volum de goluri , % :

57

Aderenta :

-rezistenta medie initiala la forfecare , N/mm²

0,290

-rezistenta caracteristica la forfecare , N/mm²

0,240

Conductivitatea termica la 10⁰C, λ_{10dry}, W/mK :

0,293

Rezistenta termica ,R(m²K)W

0.409

Rezistenta la inghet-dezghet :

Clasa F0 (nu se lasa expusa)

Permeabilitatea la vapori de apa , μ :

5/10

Absorbția de apa , % :

NPD (nu se lasa expusa)



Viteza initiala de absorbtie a apei :	NPD
Continut de saruri solubile active(Mg ²⁺) , % :	0.01
Dilatarea datorata umiditatii :	NPD
Reactia la foc , Clasa A1	0.12
Substante periculoase :	NPD
Conditii de aspect :	
-fisuri pe fetele vazute,fara goluri	- max.1/buc pe 1/3 din inaltime
-fisuri pe fetele cu goluri	- sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata
-stirbituri la muchii si colturi	- max.6/buc, fara sa se ajunga la goluri
Necesar buc/m ³ zidarie	86
Necesar buc/m ² zidarie (grosime 12 cm)	10
Greutatea informativa , kg/buc	7.50
Cantitate buc/palet	100
m ³ zidarie/palet (100 buc/palet)	1.16

Codificarea produsului :

CL	P	I	11	790 (D1)	480x120x188	A	T1	R1	A 0,290	L 0,293	V
----	---	---	----	----------	-------------	---	----	----	---------	---------	---

02.06.2023

Aprobat
Manager General
Ing. Lazar Florin Dumitru

