

Rigips VARIO chit pentru rosturi



Descrierea produsului

Chitul pentru rosturi Rigips VARIO este recomandat pentru umplerea și finisarea rosturilor plăcilor de gips carton, a plăcilor Glasroc F Ridurit, Glasroc F Riflex, Rigiton, Rigidur și Rigidur H.

Compoziție: gips fin, aditivi sintetici pentru o aplicare optimă, substanțe de umplere și dispersie.

Avantaje

Chitul pentru rosturi Rigips VARIO este un material care se aplică ușor, este stabil și ușor de șlefuit. Se aplica împreună cu sau fără benzi de armare Rigips.

Domeniul de utilizare

Produsul este potrivit pentru șpăcluirea rosturilor și îmbinărilor muchiilor VARIO și se folosește împreună cu sau fără benzile de armare Rigips.

Pentru șpăcluirea rosturilor plăcilor Glasroc F Ridurit și Glasroc F Riflex cu benzi de armare Rigips din fibra de sticlă.

Pentru șpăcluirea rosturilor plăcilor Rigidur și Rigidur H cu forma muchiilor SK (fără benzi de armare, montarea plăcilor la o distanță de cca 5 mm) și AK (cu benzi de armare Rigidur). În cazul structurilor de lemn se va utiliza întotdeauna banda de armare. Pentru șpăcluirea plăcilor Rigiton, fără benzi de armare. Pentru umplerea fisurilor și gaurilor și pentru egalizarea substraturilor neregulate. Recomandat pentru șpăcluirea suprafețelor din gips carton până la nivelul Q4 de calitate a suprafețelor.

Suprafața suport

Temperatura aerului, a materialului și a substratului trebuie să se fie peste +5°C și sub +30°C. Suprafețele suport trebuie să fie stabile, curate, uscate, fără praf și neînghețate.

Aplicarea

Amestecarea materialului:

Pulverizați produsul în apă (raport de amestec: cca. 5 kg de chit pentru rosturi VARIO la cca. 2,5 litri de apă) și amestecați aproximativ 3 minute până obțineți o masă omogenă, fără aglomerări.

După amestecare nu se va mai adauga chit de rosturi VARIO. (se formează bulgări!)

Utilizare pe plăci de gips carton

Nivel de finisare Q1: Șpăcluiți în prealabil rosturile și nivelețile pe întreaga suprafață. Inserați în rosturi benzile de armare Rigips din fibră de sticlă, hârtie sau autoadezive apoi șpăcluiți peste elementele de fixare.

Nivel de finisare Q2: Îndepărtați eventualele reziduuri, iar după întărire, repetați operațiunea de șpăcluire a rostului și a elementelor de fixare până când rostul ajunge la același nivel cu suprafața plăcilor. După uscare, suprafața poate fi eventual șlefuită.

Nivel de finisare Q3/Q4:

Îndepărtați sau șlefuiți eventuale reziduuri de la șpăcluirea Q2. După uscarea șpăcluirii Q2, aplicați pe întreaga suprafață șpăcluirea Q2 sau Q3, într-o singură operațiune sau în mai multe operațiuni. După uscare, suprafața poate fi eventual șlefuită.


Materialul deja întărit nu mai trebuie utilizat sau „lungit” prin adăos de apă. În cazul unei „lungiri” nepermise, există pericolul apariției de fisuri în rosturi.

Nu amestecați produsul cu alte materiale. Curățarea se va face doar cu apă curată.

Standard de calitate

Q1 – Q4

Clasificare EN

 4B – EN 13963 - A1 – NPD

Date tehnice

Timp de aplicare	minim 40 min.
Raport de amestec	cca. 2 kg la 1 litru apă
Consum de material	Rost: cca. 300g/m ²
Clasa de incendiu	A1
Ambalaj (sac)	5 kg / 12,5 kg / 25 kg

Păstrare:

Păstrați produsul la loc uscat. Produsul poate fi păstrat minim 12 luni. Păstrați închiși sacii începuți și consumați conținutul în decurs de 3 luni.

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products
Romania
Rigips Business Unit
Str. Tipografilor 11-15, S-Park, Corp B3-B4, Sector 1, București

Tel : +40 (21) 207 57 50

Fax: +40 (21) 207 57 52

www.rigips.ro

Utilizare



Interior

Aplicare



Manuala

Timp de aplicare



cca. 40 min

Grosime de aplicare



NA

Consum de material



cca. 300g/m²

Standard de calitate



Q1 – Q4

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Din prezenta Fișă nu se pot deriva garanții cu urmări legale cu privire la anumite proprietăți ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Toate informațiile sunt puse la dispoziție în bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.