

# PuraColor

## Vopsea acrilică Pura



- **Ușurință în aplicare**
- **Impermeabilă la apă**
- **Gamă largă de culori**

<b>Produs</b>	Vopsea de calitate superioară gata preparată pentru exterior cu aplicare manuală și mecanizată.	
<b>Compoziție</b>	Lianți organici, umpluturi minerale, pigmenți, aditivi, apă.	
<b>Proprietati</b>	Proprietăți excelente de aplicare, foarte impermeabilă, rezistentă la intemperii, permeabilă la vapori, lavabilă, culori strălucitoare și intense.	
<b>Utilizare</b>	Strat decorativ și de protecție pentru pentru fațade. Potrivit pentru utilizarea pe suporturi minerale și tencuieli pe bază de lianți organici, precum și mase de șpaclu și beton. Prin noua tehnologie "Cool Pigments", acum se pot realiza nuanțe închise și pe suprafețe mari de fațadă.	
<b>Date Tehnice</b>	Culoare:	culori conform paletarului Baumit Life cod 1-9
	Țdens tvaika difūzijas pretestības koeficients $\mu$ :	200 - 250
	Conținut de solide:	70 %
	Blivums:	1.4 kg/dm <sup>3</sup>
	Valoare pH:	8.5
	Krāsas:	Life - 1-9
	Permeabilitate la apă EN 1062-1:	W2 medie
	Grad de Luciu EN 1062-1:	G3 mat

  

	PuraColor 14 L	PuraColor 5 L
Patēriņš	0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> la doua straturi (grundare+strat de vopsea)	0.3 - 0.35 l/m <sup>2</sup> la doua straturi (grundare+strat de vopsea)
Patēriņš	43 m <sup>2</sup> /Găleată la doua straturi (grundare+strat de vopsea)	15 m <sup>2</sup> /Găleată la doua straturi (grundare+strat de vopsea)

  

<b>Livrare</b>	galeata 14 l, 1 palet = 32 galeti = 448 litri galeata 5 l, 1 palet = 48 galeti = 448 litri
<b>Depozitare</b>	12 luni pe paleți din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiții de depozitare la loc uscat și ferit de îngheț.
<b>Calitate asigurata</b>	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
<b>Clasificare conform normelor chimice</b>	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul <a href="http://www.baumit.ro">www.baumit.ro</a> .
<b>Suport</b>	Suportul trebuie să fie uscat (minim 4 săptămâni în cazul tencuielilor de var-ciment și 2-3 zile în cazul aplicării pe mase de șpaclu), portant, fără praf, neted, cu absorbție uniformă.

## Tratare suport

Suporturile vechi se curăță de resturi de ulei, eflorescente și alte impurități, se uniformizează neplaneitățile.

### Pregătirea stratului suport

- Suprafețele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate cu Grund de impregnare - Baunit MultiPrimer, sau Baunit SanovaPrimer timp de uscare silicatizare 5 zile.
- Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncălzit sau alți agenți de curățat din comerț;
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci vor fi tratate special cu substanțe speciale (ex. Soluție antimucegai - Baunit FungoFluid);
- Straturile de vopsea minerală, fără priză bună datorită vechimii și a precipitațiilor vor fi îndepărtate mecanic;
- Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți prin aplicarea mortarului alb universal pentru reparații Baunit MultiWhite sau cu o masă de șpaclu (Baunit StarContact White, Baunit ProContact) armată cu plasă din fibră de sticlă Baunit StarTex.

### Se aplică pe:

- Tencuieli de var-ciment,
- ciment;
- Beton și alte suporturi minerale;
- Vopsele pe bază de silicat și tencuieli minerale vechi, cu aderență bună.

### Se aplică condiționat pe:

- Tencuieli de var (Se va face o probă pe suprafață limitată pentru a observa efectul de carbonatare!).

### Nu se aplică pe:

- Straturi de lac sau vopsele de ulei, rășini, vopsele cu clei;
- Lemn;
- Metal;
- Zugrăveli de var.

## Aplicare

### Amestecare

Se amestecă în găleată cu un malaxor la viteză redusă.

Nu se adaugă alte materiale.

### Aplicare

Baunit PuraColor se diluează cu max. 10 -15% apă și se aplică ca strat de amorsare pentru suprafața ce urmează să fie vopsită (timp de uscare min.12 ore).

Pe suporturile puternic absorbante se aplică o amorsă Baunit MultiPrimer (diluat până la 50%).

În funcție de vreme, la cel puțin 12 ore după amorsarea cu Baunit PuraColor, în funcție și de calitatea suportului, se aplică 1 sau 2 straturi de vopsea PuraColor.

Consistența de aplicare poate fi reglată opțional cu un adaos mic de apă.

La aplicarea în două straturi, timpul de așteptare între cele două straturi este de minim 6 ore.

Se lucrează uniform, fără întreruperi.

Nu se amestecă cu alte vopsele.

### Aplicare mecanizată:

Pompă Airless tip Graco UM II 795 PC Duză: LL315; Presiune: 90 bari; Filtru 60; Diluția 0%

### Straturi

**Suporturi cu absorbție redusă:** 1 strat de vopsea Baunit PuraColor diluată cu 10%-15% apă (acoperire completă!);  
1-2 straturi de vopsea Baunit PuraColor (se poate dilua cu max. 5% apă)

**Suporturi cu absorbție ridicată, revopsiri pe finisaje tip tencuieli decorative din cadrul sistemelor termoizolante vechi:**

1 strat Baunit MultiPrimer - Grund de impregnare

1-2 straturi de vopsea Baunit PuraColor (se poate dilua cu max. 5% apă).

## Indicatii si Generalitati

Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul preparării și procesului de priză trebuie să fie de cel puțin 5 °C. Fațadele trebuie protejate de acțiunea directă a razelor solare, a ploii și a vântului puternic prin intermediul plasei de protecție pentru fațade. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot conduce la lungirea timpului de uscare.

Uniformitatea culorii se poate garanta numai în cadrul aceleiași șarje de producție. În cazul folosirii produsului cu șarje diferite, se recomandă amestecarea acestora într-un vas apoi aplicarea.

Pentru a evita variații de culoare, asigurați-vă necesarul de materiale pentru întreaga suprafață și comandați toată cantitatea într-o singură comandă, pentru a putea fi produsă toată o sigură dată, într-o șarjă.

Livrarea este posibil să se facă cu produse din șarje diferite!

În cazul locuințelor aflate în condiții de mediu critice (umiditate peste medie, precipitații, în apropierea unui lac/râu, spațiu verde, zonă împădurită, copaci și tufișuri, plante câțărătoare), recomandăm o aditivare suplimentară.

Nu se poate garanta dispariția definitivă a mușegaiului și/sau ciupercilor. Vă rugăm să țineți cont de normele de calitate în vigoare care tratează acest subiect, în cadrul Organizației "Grupul pentru Calitatea Sistemelor Termoizolante".

În cazul utilizării revopsirilor tencuielilor decorative pe sisteme termoizolante valoarea coeficientului de reflexie a luminii nu trebuie să fie mai mică de 25.

Datorită inovației Baumit Tehnologia de răcire - "Cool Pigments", această valoare de luminozitate poate fi depășită. Deoarece normele ETICS din prezent au această limitare, trebuie făcută această precizare de diferență de valoare clienților. Spre deosebire de determinarea valorii de luminozitate (HBW), care ia în considerare numai o parte din lumina vizibilă, valoarea TSR (total de reflexie solară) ia în considerare, pe lângă lumina vizibilă și lumina UV, invizibilă, din domeniul infraroșu, astfel valoarea TSR acoperă întregul spectru solar.

Prin aplicarea valorii TSR (total de reflexie solară), în combinație cu pigmentii speciali (Baumit Cool Pigments), care reflectă lumina soarelui mai bine, și astfel, se reduce încălzirea solară a fațadei, acum este posibil să se aplice nuanțe închise și pe suprafețe mari.

### Codurile de culoare:

0181, 0191 0361, 0371, 0381, 0391 0401, 0411, 0421, 0431, 0441, 0442 0511, 0521, 0512,0581, 0582 0611, 0612, 0621, 0622, 0631, 0632, 0671, 0672, 0681, 0682 0831, 0841, 0851, 0861, 0862, 0871, 0872, 0881, 0882, 0891, 0892 0901, 0902, 0911, 0912, 0921, 0922, 0931, 0932, 0971, 0972

Aceste coduri de culoare se pot aplica pe suprafețe mari de sisteme termoizolate Baumit ETICS (cu tencuieli decorative), realizate în produsul PuraColor pe mase de șpaclu cu grosime de 5 mm sau pe Baumit SilverFlex/Masă de șpaclu organică armată cu fibre cu grosimea de 3 mm. .

### Pregătiri privind securitatea

Ochii și pielea, ca și suprafețele adiacente suprafeței de finisat în special sticlă, ceramică, placcaje tip Klinker, piatră naturală, lac și metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aștepta întărirea.

După utilizare unelte și sculele trebuie curățate imediat cu apă.

---

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.