



URSA DF 40

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

- Izolație termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (uneori necesită fixare suplimentară).
- Izolație termică și fonică în aplicații verticale: pereți de compartimentare, placări de pereți pe profile CD/UD, placări independente (de pildă, ghene de instalații din gips-carton). Taiat la distanța dintre profile, materialul este auto-portant și nu necesită fixare mecanică suplimentară.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,040 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
DF 40	2083263	1	80	8000	1200	36	9.60	345.6
DF 40	2083264	1	100	6500	1200	36	7.80	280.8
DF 40	2083265	1	120	5500	1200	36	6.60	237.6
DF 40	2083266	1	140	4500	1200	36	5.40	194.4
DF 40	2083267	1	160	4000	1200	36	4.80	172.8
DF 40	2083268	1	180	3500	1200	36	4.20	151.2
DF 40	2083269	1	200	3200	1200	36	3.84	138.2
DF 40	2083270	1	240	2700	1200	36	3.24	116.6

MW - prescurtare pentru vata minerală
 EN 13162 - numărul standardului european
 Ti - toleranță admisibilă la grosime
 DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
 MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
 AFi - rezistența la circulația aerului