

Baumacol PremiumFuge

Chit de rosturi Premium



- Gama variata de culori
- Flexibil si aquastatic
- Aplicare la interior si exterior

Produs Chit de rosturi de calitate superioară, flexibil, aquastatic, colorat, rezistent la apă și îngheț. Chitul de rosturi are o rezistență ridicată la uzură, capacitate de absorbție redusă de apă ceea ce împiedică apariția petelor și mucegaiurilor de clasă "CG2 Ar W" (Chit de calitate superioară cu rezistență ridicată la abraziune și absorbție redusă de apă) conf. SR EN 13 888-2002.

Compozitie Ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi, pigmenți.

Proprietati Rezistență ridicată la uzură, capacitate de absorbție redusă de apă ceea ce împiedică apariția petelor și mucegaiurilor, flexibil și aquastatic cu aplicare la interior și exterior.

Utilizare La interior și exterior, pentru chituirea rosturilor cu lățimea de 1 -8 mm. Se utilizează la chituirea placajelor ceramice, plăci din diferite materiale, plăcuțe mozaic, gresie porțelanată, marmură, plăci din piatră naturală aplicate pe pereți și pardoseli, inclusiv la încălzirea prin pardoseală, camere cu umiditate (bai, bucatarii), terase și balcoane, etc.

Date Tehnice	Culoare:	conform paletarului
	Standard:	SR EN 13 888
	Clasificare:	CG2 WA
	Temperatura de aplicare:	> 5 max. 30 °C
	Timp de lucrabilitate:	aprox. 1
	Timp de asteptare:	aprox. 5 min
	Timpul de amestecare:	aprox. 3 min
	Timp de corecție:	aprox. 5 min
	Grosimea maximă a stratului:	8 mm
	Grosimea minimă a stratului:	1 mm
	Solicitare pas:	de la 24 ore
	Culori:	Baumacol PremiumFuge

	Baumacol PremiumFuge_2kg	Baumacol PremiumFuge_5kg	Baumacol PremiumFuge_20 kg
Consum	0.2 - 0.8 kg/m ² funcție de formatul placilor	0.2 - 0.8 kg/m ² (funcție de formatul plăcilor)	0.2 - 0.8 funcție de formatul plăcilor
Necesar apa	24 % și se va regla în funcție de consistența necesară	24 % (și se va regla în funcție de consistența necesară)	24 % (se va regla în funcție de consistența necesară)



Livrare galeata 2kg, 1 palet=168 galeti=336kg
galeată 5kg, 90 galeti/palet=450 kg
cutie 20 kg, 1 palet=32 cutii=640 kg

Depozitare a se vedea marcajul de pe ambalaj

Calitate asigurata	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile rămase în rost trebuie îndepărtate și distanțierii scoși. Rosturile trebuie să fie continue în secțiune verticală, astfel încât chitul trebuie să pătrundă până la adeziv. Pereții rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie uscați, fără praf sau urme de adeziv. ■ Nu se utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilatație sau în mediul umed cu solicitări mari.
Tratare suport	În cazul plăcilor poroase sau cu suprafață sensibilă la zgâriere, se recomandă efectuarea de probe pentru a evita pătarea plăcilor.
Aplicare	Se face cu mixerul la turație redusă, într-un vas curat, până se obține un amestec omogen-fără aglomerări. Cantitatea de apă este de cca. 24 % și se va regla în funcție de consistența necesară. După un repaos de cca. 5 minute, se reia malaxarea.

Rostuire

Chitul se introduce în rost cu ajutorul driștii de rost și al șpaclului de cauciuc, diagonal pe direcția rostului.
După cca. 5-15 minute (când chitul începe să se întărească) se spală placajul ceramic cu apă curată și burete moale. După zvântare, urmele de chit rămase pe plăci se spală din nou.
Nu se recomandă prepararea chitului cu apă în exces și aplicarea în rost în tehnică fluidă.
Zona rostuită se protejează contra solicitărilor mecanice, timp de 24 de ore.
Rosturile proaspete se vor proteja împotriva ploii, a uscării premature și a înghețului.
Pentru evitarea pătării culorii chitului, este obligatorie îndepărtarea completă a adezivului din rost, în special de pe mar ginile plăcilor.
Pentru asigurarea uniformității culorii, se recomandă pe cât posibil, folosirea chiturilor din aceeași șarjă de fabricație.
La colțurile încăperilor, precum și la imbinarea pardoselilor cu pereți se vor prevedea cordoane perimetrice din silicon utilizând chitul siliconic Baumacol Silikon.

Consum: cca 0,2-0,8 kg/m², funcție de lățimea rostului și formatul plăcilor.

Exemplu de consum funcție de formatul plăcilor și lățimea rostului:

Dimensiune placă(cm)	Lățime rost(mm)	Adâncime rost	Consum (kg/m ²)
20x20	3	8	0,5
25x25	6	8	0,8
25x20	6	8	0,9

Indicatii si Generalitati

Lucrările vor fi executate în condiții uscate, la o temperatură a materialului, a aerului și a suportului de min. 5 °C și max. 30 °C. Trebuie respectate prevederile din normele și normativele în vigoare, precum și cele din fișa tehnică, inclusiv în ceea ce privește suportul. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute întârzie, iar temperaturile ridicate, accelerează priza și întărirea. Nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.