



TYTAN PROFESSIONAL Abizol P

Abizol P este un compus bituminos aplicabil la rece, modificat cu cauciuc sintetic și rășini, pentru izolații hidrofobe fără îmbinare pentru acoperișuri și părțile subterane ale clădirilor. Este ideal pentru climatul temperat european – membranele sunt foarte rezistente la fisuri cauzate de îngheț, este foarte aderent la substrat și absoarbe parțial mișcarea suprafeței și microfisurile. Poate fi filosit pe suprafețe ușor umezite

BENEFICIILE:

- ⇒ timp redus de uscare
- ⇒ pretabil la suprafețele ușor umede
- ⇒ formează un strat elastic
- ⇒ rezistent la acizi slabi și baze

APLICATII TIPICE:

- ⇒ hidroizolații de tip mediu
- ⇒ hidroizolații peste carton bitumat
- ⇒ hidroizolații peste fibră de sticlă
- ⇒ hidroizolații la partea externă a fundațiilor

INSTRUCIUNI DE APLICARE:

1. PREPARAREA SUBSTRATULUI :

Suprafața nu trebuie să fie înghețată sau cu apă. Straturile vechi și instabile, praful, muchiile ascuțite sau alți contaminanți trebuie îndepărtate. În cazul suprafețelor metalice îndepărtați rugina dacă este cazul și tratați cu un agent anti-coroziv. Suprafețele absorbante sau suprafețele la apă sub presiune trebuie amorsate cu Abizol R (nu folosiți primer pe bază de apă).

2. PREPARAREA PRODUSULUI :

Înainte de aplicare aduceți produsul la temperatura camerei.

3. APLICARE :

Amestecați produsul cu un mixer la viteză mică. Aplicați primul strat cu o pensulă sau cu o perie (înainte de a aplica al doilea strat asigurați-vă că primul strat este uscat).

Pe fundații și pe părțile subterane ale clădirilor aplicați produsul în 2 sau 3 straturi în funcție de cantitatea de apă estimată la care va fi supus suportul. În cazul suprafețelor expuse la cantități mari de apă se recomandă aplicarea a 3 straturi și înglobarea în al doilea strat a unei plase de ranforsare. În cazul aplicării peste carton bitumat se recomandă aplicarea a două straturi și acoperirea stratului final cu nisip.

4. DUPĂ TERMINAREA APLICĂRII :

NU VĂ SPĂLAȚI PE MAINI CU SOLVENȚI

Produsul care nu s-a uscat poate fi curățat de pe mâini și unelte cu ajutorul unui prosop din hârtie. După uscare se îndepărtează de pe mâini cu apă și săpun iar de pe unelte mecanic sau cu solvenți organici.



5. REMARCI / RESTRICȚII

Nu folosiți produsul în interiorul clădirilor

Conține solvenți organici – a nu se folosi împreună cu EPS sau XPS

Evitați contactul cu substraturile pe bază de gudron

Nu încălziți produsul

Înainte de aplicare testați produsul pe o suprafață restrânsă

Înainte de aplicare citiți Fișa cu Date de Securitate

DATE TEHNICE:

Culoare	Negru
Densitate (g/ml)	0,93 – 1,35
Uscare inițială (ore)	6
Uscare totală (ore)	12
Consum (pentru 1 strat) (kg/m ²)	0,5 – 0,7
Numărul de straturi recomandate	2 - 3

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE:

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației dacă produsul este transportat și depozitat în ambalajul original, nedeșfăcut la o temperatură de +5°C până la +35°C într-un loc uscat și ferit de îngheț.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.